ثاني أكسيد الإيريديوم Iro2 للتحليل الكهربائي للماء

رقم العنصر: BC-22

مقدمة

ثاني أكسيد الإيريديوم ، الذي تكون شبكته البلورية عبارة عن هيكل روتيل. يمكن استخدام ثاني أكسيد الإيريديوم وأكاسيد المعادن النادرة الأخرى في أقطاب الأنود للتحليل الكهربائي الصناعي والأقطاب الكهربائية الدقيقة لأبحاث الفيزيولوجيا الكهربية.

اعرف المزيد

عناصر الاختبار	قيمة
محتوى إيريديوم لا يقل عن wt٪	85.6
نقاء لا تقل عن wt٪	99.95
مساحة محددة م 2 / ز	45-66
متوسط حجم الجسيمات لا يزيد عن نانومتر	5
مظهر	مسحوق أسود
محتوى الرطوبة بالوزن٪	
تحليل محتوى النجاسة	
نقطة	0.002
PD	0.0016
Au	0.0018
رو	0.0019
ميني سوتا	0.0015
النحاس	0.0011
ملغ	0.0013
ال	0.0014
الحديد	0.0012
Zn	0.001
Sn	0.0009
الرصاص	اختصار الثاني