مسحوق تحبيب الألومينا بدرجة حرارة منخفضة

رقم العنصر: KM-P03

مقدمة

مسحوق تحبيب الألومينا بدرجة حرارة منخفضة هو نوع من جزيئات الألومينا التي تنتجها عملية خاصة بدرجة حرارة منخفضة، مصممة لتلبية احتياجات التطبيقات الحساسة لدرجات الحرارة. تتميز هذه المادة بأداء ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة وخصائص معالجة جيدة، وهي مناسبة لمجموعة متنوعة من الصناعات التي تتطلب معالجة ومعالجة في درجات حرارة منخفضة.

اعرف المزيد

	Al2O3 (%)	الكثافة الحبيبية (جم/سم3)	توزيع حجم الحبيبات (شبكة)	الكثافة الكلية (جم/سم3)	درجة حرارة الحرق (°C)	وقت الاحتفاظ الساخن (ساعة)	الانكماش (%)	كثافة البورسلين (جم/سم3)	لون البورسلين
DZ-99.5	≥99.5	2.3-2.4	60-200 شبكة قطر المركز 140	1.05-1.15	1650	2.5-3	16±0.5	≥3.92	أصفر قليلاً
DZ-99A	≥99	2.3-2.4		1.05-1.15	1630		16±0.5	≥3.90	أصفر قليلاً
DZ-95C	≥99	2.25-2.35		1.05-1.15	1630		16±0.5	≥3.88	أصفر قليلاً
DZ-97	≥97	2.25-2.35		1.1-1.2	1600		16±0.5	≥3.75	أبيض
DZ-95	≥95	2.3-2.4		1.15-1.25	1560		14±0.5	≥3.68	أبيض
DZ-93	≥93	2.25-2.35		1.1-1.2	1560		13±0.5	≥3.65	أبيض

الرقم التسلسلي	طراز المنتج	نطاق التطبيق
1	DZ-99.5	مكونات أشباه الموصلات، سيراميك دعم الاتصالات 5G، إلخ.
2	DZ-99A	مكبس سيراميك، وبطانة، وخلايا ضوئية، إلخ.
3	DZ-93	غلاف سيراميك كهربائي مفرغ من الهواء ومنتجات معدنية أخرى
4	PZ-95A	صفيحة صمام الماء، وشمعة الإشعال، إلخ.
5	PZ-95	الصمامات، السيراميك الداعم للتتابع، إلخ.