عنصر تسخين ثنائي سيليسيد الموليبدينوم (Mosi2)

رقم العنصر: KT-MH

مقدمة

اكتشف قوة عنصر التسخين بمبيد ثنائي سيليسيد الموليبدينوم (MoSi2) لمقاومة درجات الحرارة العالية. مقاومة أكسدة فريدة من نوعها مع قيمة مقاومة ثابتة. اعرف المزيد عن فوائده الآن!

اعرف المزيد

الخواص الفيزيائية - ج/سم3	قوة الانحناء - Pa	الصلابة - GPa	قوة الضغط - باسكال	امتصاص الماء-%	الاستطالة الساخنة-%
6.0±0.1	500	12	□1500	≤0.2%	4

الغلاف الجوي	T1700	T1800	T1850	T1900
الهواء	1700	1800	1830	1850
ن2 نيتروجين	1600	1700	1700	1700
أر ني أرغون، هيليوم	1600	1700	1700	1700
الهيدروجين الجاف (نقطة الندى)-80 درجة مئوية	1150	1150	1150	1150
الهيدروجين الرطب (نقطة الندى)-20 درجة مئوية	1450	1450	1450	1450
الغاز الخارجي (على سبيل المثال 10% ثاني أكسيد الكربون، 50% ثاني أكسيد الكربون، 15% هيدروجين2)	1600	1700	1700	1700
الغاز الخارجي (على سبيل المثال 40% ثاني أكسيد الكربون، 20% ثاني أكسيد الكربون)	1400	1450	1450	1450
الأمونيا المتشققة والمحترقة جزئيا ً	1400	1450	1450	1450

D1	D2	ول	ول	A
3 مم	6 مم	80-300 مم	80-500 مم	25 مم
4 مم	9 مم	80-350 مم	80-500 مم	25 مم
6 مم	12 مم	80-800 مم	80-1000 مم	25-60 مم
7 مم	12 مم	80-800 مم	80-1000 مم	25-60 مم
9 مم	18 مم	100-1200 مم	100-2500 مم	40-80 مم
12 مم	24 مم	100-1500 مم	100-1500 مم	40-100 مم